

1000 UltiMax



Η κόλλα χαρακτηρίζεται C2TES1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004

Μορφή
Τσιμεντοειδές κονίαμα

Χρώμα
Λευκό

Προσθήκη νερού
7,5 lt νερό / 25 kg της κόλλας

Open Time (23°C, 50% Σ.Υ.)
30 λεπτά

Ολίσθηση
0,1 mm

Χρόνος ζωής στο κάδο
3 ώρες

Θερμοκρασία εφαρμογής
+5°C έως +35°C

Θερμοκρασιακή αντοχή
-20°C έως +70°C

Αρμολόγηση
Μετά από 24 ώρες

Αντοχή σε πρόσφυση
(>1 N/mm² σύμφωνα με EN 12004):
1,9 N/mm² μετά από 28 ημέρες
1,5 N/mm² στο νερό
2 N/mm² σε συνθήκες κατάψυξης
2,2 N/mm² στη θέρμανση

Κόλλα Πλακιδίων Ακρυλική Ινοπλισμένη

Περιγραφή:

Λευκή ακρυλική κόλλα κεραμικών πλακιδίων, παραδοσιακών πλακιδίων αργιλικής σύστασης «Κόττο» (Cotto), αλλά και άλλων υλικών όπως γρανίτη, υαλότουβλων και διακοσμητικών τούβλων «Κλίνκερ» (Klinker).

Εφαρμογή:

Χρησιμοποιείται σε τοίχους και δάπεδα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία, γυψοσανίδα και τούβλα.

Ειδικά Χαρακτηριστικά:

Χρήση σε πολλές απαιτητικές εφαρμογές, όπως:

- **Πισίνες.**
Αντοχή στη συνεχή υγρασία.
- **Επιδαπέδια θέρμανση.**
Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες (έως +90 °C)
- **Μεγάλη πίεση και δόννηση.**
Μηδενική ολίσθηση.
- **Πλακίδια σε πλακίδια.**
Κόλληση πλακιδίων πάνω σε ήδη τοποθετημένα πλακίδια.
- **Πλακίδια σε άλλα υλικά.**
Κόλληση πλακιδίων πάνω σε μωσαϊκά, μάρμαρα, μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία, γυψοσανίδα και τούβλα.
- **Ειδικά πλακίδια.**
Πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, αποροφητικά ή μη.

Τρόπος χρήσης:

Αναμιγνύουμε το περιεχόμενο του χαρτόσακου με νερό σε αναλογία 2 μέρη κόλλα και 1 μέρος νερό. Αναδεύουμε με μίξερ σε χαμηλές στροφές, περίπου 400rpm, μέχρι να ομογενοποιηθεί. Αφήνουμε το υλικό στον κάδο για 10 λεπτά να ωριμάσει και αναδεύουμε πάλι. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για 5 ώρες με ενδιάμεση ανάδευση. Απλώνουμε και κτενίζουμε την κόλλα με οδοντωτή σπάτουλα των 5 με 10 χιλιοστών σε επιφάνεια για 20 πλακίδια διάστασης 35x35 εκατοστών και τα τοποθετούμε πιέζοντας έως την τελική τους θέση. Διορθώσεις μπορούμε να κάνουμε χωρίς να τα ξεκολλάμε από τη θέση τους.

Συσκευασία

Σάκος 5 και 25kg.

Αποθήκευση

Αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό, 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Παρατηρήσεις

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Πολύ πορώδεις επιφάνειες, όπως πορομπετόν, γυψοσανίδες, μοριοσανίδες κλπ., πρέπει να ασταρώνονται αρχικά με ακρυλικό αστάρι.