

2001 Cesteco

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό κονίαμα

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα για ανόργανα υποστρώματα όπως τοίχοι, δάπεδα κλπ. ενός συστατικού αποτελούμενο από επιλεγμένα πολυμερή και αδρανή.

Ιδιότητες

- Προστατεύει τις επιφάνειες από τις θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις και τις προφυλάσσει από διαβρώσεις.
- Δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον πρόσφυσης με τσιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων.
- Είναι εύκολο στη χρήση και οικονομικό.
- Το υπόστρωμα μετά την εφαρμογή αναπνέει και μπορεί να δεχτεί επικάλυψη (βαφή, σοβάς κόλλα).
- Γεφύρωση ρωγμών
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα..
- Υδρατμοπερατό.
- Σταθερή ποιότητα.
- Άριστη τελική επιφάνεια.
- Εύκολη εφαρμογή.

Πεδία Εφαρμογών

- Σε δυο στρώσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- Στεγάνωση κάτω από πλακίδια
- Στεγάνωση πελμάτων και θεμέλιων
- Στεγάνωση υπογείων και φρεατίων
- Ταράτσες

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια που πρόκειται να εφαρμοστεί πρέπει να είναι καθαρή απαλλαγμένη από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες, λιμνάζοντα νερά, κ.ά. Επίσης πρέπει να διαβρέχεται μέχρι κορεσμού πριν την εφαρμογή ή να ασαρώνεται με το RE20 ELASIMER.

Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι από +5°C έως +35°C.

Τρόπος εφαρμογής

Αναμιγνύουμε 25kg προϊόντος με 9-9,5l νερό προσθέτοντας σταδιακά το κονίαμα στο νερό και αναδεύοντας με δράπανο σε χαμηλές στροφές έως ότου δημιουργηθεί μια ομοιογενής ρευστή μάζα χωρίς σβώλους. Το προϊόν μετά την ανάμιξη παίρνει την μορφή παχύρρευστης μάζας και εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό ή πινέλο. Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις τουλάχιστον. Η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης γίνεται όταν η πρώτη έχει αρχίσει να στεγνώνει (μετά από περίπου 2-3 ώρες στους 20°C).

Αν η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιηθεί εάν είναι μεγάλου εμβαδού, καταπονείται μόνιμα από υγρασία, παρουσιάζει τριχοειδείς ρωγμές ή είναι δονούμενη, συνιστάται η ελαστικοποίηση του προϊόντος με τον υγρό ελαστικοποιητή ELASTMENT.

Μικρή απαίτηση ελαστικότητας

25kg CESTECO + 2kg ELASTMENT + Νερό

Μεγάλη απαίτηση ελαστικότητας

25kg CESTECO + 3kg ELASTMENT + Νερό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή: Τσιμεντοειδές κονίαμα
Χρώμα: λευκό & γκρι
Αναλογία ανάμιξης: 9-9.5l νερό σε 25Kg κονιάματος
Πυκνότητα νωπού κονιάματος: 1,37kg/l
Χρόνος εργασιμότητας (20°C, 50% Σ.Υ.): 90min
Χρόνος αναμονής για επικάλυψη (20°C, 50% Σ.Υ.): 24 ώρες
Μέγιστο πάχος στρώσης: 1mm
Αριθμός στρώσεων: τουλάχιστον δύο
Αντοχή σε κάμψη (EN 1015-11): 5,2N/mm ²
Αντοχή σε θλίψη (EN 1015-11): 47,5N/mm ²
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: 0,117m
Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C



Κατανάλωση

Ενδεικτική κατανάλωση 1,2- 1,5kg/m²/mm

Παρατηρήσεις

Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από υψηλές θερμοκρασίες και να μην καταπονείται τις πρώτες 4 ημέρες. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ωρίμανση του προϊόντος.

Αποθήκευση

Τα δυο συστατικά του CESTECO πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται στη αρχική τους μορφή σε σκιερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C έως 35°C για τουλάχιστον 12 μήνες.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση τους.

Οδηγίες ασφαλείας

Περιέχει τσιμέντο, το οποίο όταν έρχεται σε επαφή με ιδρώτα παράγει μία ερεθιστική αλκαλική αντίδραση και αλλεργικές αντιδράσεις σε όσους έχουν προδιάθεση. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777. Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.