



2005 Roof

Ακρυλική στεγνωτική επίστρωση ταρτσών

Προϊόν ακρυλικού πολυμερούς επαλειφόμενο ελαστομερές για τη δημιουργία στεγανής μεμβράνης μεγάλης ελαστικότητας και αντοχής.

Ιδιότητες

- Ισχυρή πρόσφυση
- Διαπνοή και χαμηλή απορρόφηση νερού
- Εύκολη εφαρμογή συνδυαζόμενο με γρήγορο στέγνωμα.
- Ανθεκτικό στη βροχή, υγρασία, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία διατηρώντας το λευκό του χρώμα.
- Υψηλή ελαστικότητα, ιδιότητα που το κάνει να ανέχεται τις ρηγματώσεις του υπόβαθρου και να καλύπτει ενιαία την επιφάνεια χωρίς.
- Εφαρμόζεται εύκολα και δίνει λύσεις στεγανοποίησης σε γωνίες, ακμές και μη ομαλά υποστρώματα.
- Έχει μεγάλη αντοχή στον χρόνο.

Πεδία εφαρμογών

- Ταράτσες, δώματα με ή χωρίς κλίση
- Σπηθαία
- Υδροροές, γυψοσανίδες κλπ.

Διαδικασία εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, υπολείμματα και σαθρές παλιές εφαρμογές, χωρίς λιμνάζοντα νερά. Συστήνεται τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών. Πριν την εφαρμογή του, εφαρμόστε μια στρώση SILANTPRIM ή εναλλακτικά για σαθρές και απορροφητικές επιφάνειες ELASIMER RE02, ως έχει.



Εφαρμογή

Αναδεύεται καλά πριν τη χρήση του. Εφαρμόζεται σε δυο, η δεύτερη σταυρωτά, στρώσεις με ρολό ή πινέλο. Οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες εφαρμογής πρέπει να είναι από 5°C έως 35°C με σχετική υγρασία όχι πάνω από 70%, αποφεύγοντας το κίνδυνο επικείμενης βροχής. Το προϊόν είναι στεγνό στη αφή σε λιγότερο από 1 ώρα και έτοιμο να δεχθεί τη δεύτερη στρώση εντός 3-4 ωρών.

Κατανάλωση

Περίπου για δυο 1.3-1,5kg/m².

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή: Υγρό
Απόχρωση: Λευκό, κεραμιδί
Πυκνότητα: 1,46±0,04kg/l
Πρόσφυση: >1,5N/mm ²
Περατότητα σε CO ₂ : >50 m
Υδατοαπορρόφηση: <0,1kg/m ² /h0.5
Περατότητα υδρατμών: <5 m
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

Π.Ο.Ε (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΕ (Παράρτημα II, Πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα (Κατηγορία προϊόντος θ / Τύπος Υ) είναι 140g/l (όρια 2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση ROUMEN ROOF έχει μέγιστη περιεκτικότητα <5.2g/l.

Συσκευασία

Διατίθεται σε δοχεία των 1kg, 5kg & 15kg.

Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 μήνες. Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C έως 35°C.

Οδηγίες υγείας ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Μακριά από παιδιά ·Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα· Να μη έρθετε σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα ·Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία ·Περιέχει 1,2 βενζιζοθειαζολ-3(2)-ονη και μείγμα των: 5-χλωρο-2 μεθυλο-4 ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη (3:1) ·Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση· Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ·Διάθεση του περιεχομένου του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ·Προσοχή κατά τον ψεκασμό μπορεί να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεόμενα σωματίδια ·Μην εισπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777 Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.