



ROUMEN

Εποξειδικά Συστήματα

3060 Coat

Εποξειδική Επίστρωση 2 Συστατικών

Εποξειδικό Χρώμα Χωρίς Διαλύτες

Ιδιότητες

Η κατάλληλη επιλογή και αναλογία, εποξειδικών ρητινών με πιγμέντα προσφέρουν στο σύστημα:

- Υψηλή σκληρότητα και αντοχή στη τριβή.
- Ισχυρή πρόσφυση σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες.
- Εξαιρετικές αντοχές σε χημικά, διαλύτες, πετρελαιοειδή κ.α.
- Αντοχή σε καταπονήσεις.

Εφαρμογές

Ιδανικό για τη βαφή τσιμεντοειδούς βάσεως δάπεδα εργοστασίων, αποθηκευτικών χώρων, γκαράζ και γενικά χώρων που υφίστανται καθημερινές καταπονήσεις από τριβές και χημικά. Το προϊόν χρησιμοποιείται για εσωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση

200-300g/m²/στρώση. Ανάλογα με το ζητούμενο πάχος μπορεί να εφαρμοστεί από μια έως δυο στρώσεις.

Τρόπος Χρήσης

Προεργασία επιφανείας

Οι τσιμεντοειδείς προς εφαρμογή επιφάνειες πρέπει από πριν να είναι: Στεγνές και σταθερές. Απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνης, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. Να είναι προστατευμένες από την ανερχόμενη υγρασία. Ακόμα, ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως μηχανικό βούρτσισμα, τρίψιμο, κλπ. Ο καθαρισμός της επιφάνειας από τη σκόνη, γίνεται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας και πρέπει να είναι ο καλύτερος δυνατός.

Αστάρωμα

Το απαραίτητο αστάρωμα της επιφάνειας γίνεται με εποξειδικό αστάρι για απορροφητικές επιφάνειες και εντός 24 ωρών γίνεται η εφαρμογή.

Ανάμειξη

Τα συστατικά Α και Β είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία. Το συστατικό Β προστίθεται εξ ολοκλήρου μέσα στο συστατικό Α το οποίο προηγούμενα έχει αναδευτεί μηχανικά σε χαμηλές στροφές. Για περίπου 5 λεπτά αναμειγνύουμε τα δυο συστατικά με δράπανο σε χαμηλές στροφές έτσι ώστε να έχουμε πλήρη ανάμειξη των δυο συστατικών. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε με ρόλο, πινέλο ή ψεκασμό.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία καθαρίζονται με διαλυτικό.

Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική κλειστή συσκευασία σε ξηρό χώρο προστατευμένο από την υγρασία, τον ήλιο και τον παγετό.

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία Α+Β: 4.5 + 1.5 κιλών αντίστοιχα.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή

- Α συστατικό: Υγρό, έγχρωμο.
- Β συστατικό: Υγρό, διαφανές.

Αποχρώσεις

- RAL 1013 ανοιχτό μπλε
 - RAL 1014 ivory
 - RAL 6021 απαλό πράσινο
 - RAL 6025 λαδί
 - RAL 7032 γκρι άμμου
 - RAL 7035 απαλό γκρι
 - RAL 7040 γκρι
- Άλλες RAL αποχρώσεις κατά παραγγελία

Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα συστατικών: Α 1,38kg/L, Β 1,05kg/L, Α+Β 1,28kg/L

Ιξώδες περίπου 1200mPa.s στους +23°C

Αναλογία ανάμειξης (Α:Β): 75:25 κατά βάρος

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 40-50min στους +23°C

Χρόνος ζωής στο δοχείο θερινούς μήνες: 10-15min στους 30-35°C

Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης: +8°C

Βατότητα: 20-24h στους +23°C

Δέχεται επικάλυψη: Σε 20-24h στους +23°C

Αντοχή σε πρόσφυση (EN 13892-8:2002) 7ημ: >3.5N/mm² (Α+Β) (θραύση σκυροδέματος)

Παρατηρήσεις

Για Επαγγελματική Χρήση

Συμβουλευτείτε πριν τη χρησιμοποίηση του υλικού τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στις ετικέτες των συσκευασιών του προϊόντος

Προσοχή!

Σε περίπτωση επαφής, απαραίτητο είναι το άμεσο πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι. Η επαφή του υλικού με το δέρμα πιθανόν να δημιουργήσει "ερεθισμό" γι' αυτό συνιστάται η χρήση γαντιών.