

908 EcoVEDI

Ακρυλικός Παστώδης Σοβάς

Έτοιμος προς χρήση ακρυλικός παστώδης σοβάς μεγάλης γκάμας αποχρώσεων, διαβαθμισμένης κοκκομετρίας για τη δημιουργία λείας επιφάνειας.

Ιδιότητες

- Αντικαθιστά τον κοινό σοβά.
- Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο αριθμό υποστρωμάτων.
- Δε ρηγματώνει.
- Είναι υδατοαπωθητικό και ταυτόχρονα επιτρέπει τη διαπνοή του δομικού στοιχείου.
- Αντέχει στις θερμοκρασιακές μεταβολές.
- Έχει σταθερή κοκκομετρία και ποιότητα.
- Είναι ιδιαίτερα εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή.
- Μεταφέρεται εύκολα.
- Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Καταργεί την ανάγκη για βαφή της τελικής επιφάνειας

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια ή άλλες ξένες ουσίες. Στην εφαρμοσμένη με **ECOTHERM** επιφάνεια, προτείνεται η εφαρμογή του χαλαζιακού ασαριού **KINGS** μετά το στέγνωμα του οποίου, έπεται η εφαρμογή του **ECOVEDI**.

Οδηγίες εφαρμογής

Το προϊόν αρχικά αναδεύεται καλά και στη συνέχεια εφαρμόζεται με ανοξείδωτη ή με μηχανή εκτόξευσης. Όσο το υλικό είναι ακόμη νωπό τρίβεται με πλαστική λεία σπάτουλα για τη δημιουργία φινιρισμένης επιφάνειας. Ο χρόνος κατεργασίας του υλικού εξαρτάται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες και από την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Χρόνος ξήρανσης

4- 6 ώρες (20°C, 65% R.H.). Αποφύγετε εφαρμογή κάτω από τις ακτίνες του ήλιου καθώς και όταν βρέχει ή έχει παγωνιά. Προστατέψτε από τη βροχή για 24 ώρες. Για επιφάνειες που δεν μπορούν να περαστούν σε μία ημέρα να προβλεφθούν αρμοί διακοπής π.χ. σκοτίες κλπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή: Παστώδης
Πυκνότητα: 1,83±0,03kg/l
Υδατμοπερατότητα (EN ISO 7783:2011): >150g/m ² .d Κατηγορία V1
Απορρόφηση νερού (EN 1062-3:2008): <0.5Kg/m ² h ^{0.5} Κατηγορία W2
Πρόσφυση (EN 1542:2002): 0,62MPa
Πρόσφυση (EN 13494:2003) (του ECOVEDI πάνω στο ECOTHERM): 320KPa
Θερμική αγωγιμότητα (EN 1754:2012): 0,85 W/m.K
Αποχρώσεις: 260 αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της Roumen



Τύποι κοκκομετρίας και κατανάλωση

Τύποι	Πάχος	Κατανάλωση
ECOVEDI 0,8mm	0,8mm	1.5kg/m ²
ECOVEDI 1.0mm	1.0mm	1.8kg/m ²
ECOVEDI 1.5mm	1.5mm	2.5kg/m ²
ECOVEDI 2.0mm	2.0mm	3.0kg/m ²
ECOVEDI 2.5mm	2.5mm	3.5kg/m ²

Π.Ο.Ε (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Η μέγιστη περιεκτικότητα σε Π.Ο.Ε σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 40g/l (2010). (Κατηγορία Α: "γ", Τύπος: Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 34g/l.

Συσκευασία

Διατίθεται σε δοχεία των 25kg.

Αποθήκευση

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C έως 35°C για τουλάχιστον 18 μήνες στην αρχική κλειστή επιφάνεια.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση τους.

Οδηγίες Υγείας Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.