

Roumen RG01 ArmoRep

Υδρόφοβος Παστώδης Επισκευαστικός Αρμόστοκος

Ένα καινοτόμο παστώδες προϊόν προσφέροντας ως κυρία εφαρμογή την επισκευή και αποκατάσταση των παλαιών αρμών των αρμοκαλυμμένων πλακιδίων. Επικαλύπτοντας τους παλαιά εφαρμοσμένους και μη στεγανούς πλέον τσιμεντοειδής αρμούς, εξασφαλίζοντας έτσι εκ νέου την μέγιστη υδροφοβία.

Ιδιότητες

- Ισχυρή πρόσφυση σε παλαιό εφαρμοσμένο τσιμεντοειδή αρμό
- Χαμηλή απορρόφηση νερού με μεγάλη στεγανότητα
- Υψηλή υδρατμοπερατότητα.
- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών μέχρι 2mm
- Εύκολη εφαρμογή και ομοιόμορφο άπλωμα
- Γρήγορο στέγνωμα συνδυαζόμενο με εύκολο καθαρισμό με νερό των πλακιδίων.
- Ανθεκτικό στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Σταθερή ποιότητα.
- Άριστη τελική επιφάνεια.

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια των αρμών πρέπει να είναι στεγνή ,καθαρή από σκόνες και απαλλαγμένη από σαθρά υπολείμματα των αρμών ..

Οδηγίες εφαρμογής

Το υλικό εφαρμόζεται με λάστιχο ή σπάτουλα αρμολόγησης σπρώχνοντάς το διαγώνια προς τους παλιά εφαρμοσμένους τσιμεντοειδής αρμούς μέχρι να γεμίσουν αυτοί σωστά. Το πλεονάζον υλικό απομακρύνεται σχεδόν αμέσως από την επιφάνεια των πλακιδίων με υγρό σφουγγάρι και καθαρό νερό..

Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Εργαλείο εφαρμογής : λαστιχένιος στοκαδόρος. Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Πυκνότητα: $1,67 \pm 0,02 \text{ Kg/L}$
- pH: 8,5-9,,5
- Απόδοση: Ενδεικτική κατανάλωση 5kg για 50m² και για πλακίδια (20X20)cm, 1mm βάθος επισκευής και 5mm πάχος αρμού
- Αποχρώσεις: Λευκό, Γκρι ανοιχτό, Γκρι σκούρο και Μπεζ
- ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 140gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “Θ”, Τύπος: Υ, Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Το προϊόν περιέχει >140gr/lt.

Συσκευασία

Διατίθεται σε δοχεία των **1kg, 3kg και 5kg**

Αποθήκευση

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C έως 35°C για τουλάχιστον 18 μήνες στην αρχική κλειστή επιφάνεια.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Οδηγίες Υγείας Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Να μη έρθετε σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία Περιέχει 1,2 βενζιζοθειαζολ-3(2)-ονη και μείγμα των: 5-χλωρο-2 μεθυλο-4 ισοθειαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-ονη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Διάθεση του περιεχομένου του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προσοχή κατά τον ψεκασμό μπορεί να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεόμενα σωματίδια. Μην εισπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777. Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.

Τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σ' αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντων βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές, στη γνώση και εμπειρία της εταιρίας. Στην πράξη τα διαφορετικά δεδομένα δεν υπόκεινται στον έλεγχο της εταιρίας. Για αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί ότι το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

