

MG444 KRYSTL

Κρυσταλλιζέ Ακρυλική Ξυλόκολλα PVA Ταχείας Πήξεως, Διάφανη, Αδιάβροχη

Ακρυλική κόλλα ταχείας πήξεως, διάφανη και αδιάβροχη μετά την κρυστάλλωση της. Είναι κατάλληλη για ξύλινα έπιπλα, τοποθέτηση πλακιδίων σε λαδομπογιά, για φελιζόλ, γυψοσανίδα, φελλό, MDF, νοβοπάν, χαρτόνι, φορμάικα κ.ά. Ειδική για χρήση από αιογράφους.

Χρήση

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος από +8°C έως +35°C. Εφαρμόζουμε την κόλλα και ενώνουμε αμέσως. Κρατάμε ενωμένα για περίπου 20 λεπτά, ανάλογα την θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου. Η πλήρης συγκόλληση επιτυγχάνεται μετά από 24 ώρες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.

Σύσταση: Πυκνόρρευστο PVA.

Χρώμα: Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει.

Ειδικό βάρος: 1,05±0,05kg/L.

Στερεά κατά βάρος: 55% w/w.

Αραίωση με νερό: Έως 5%.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +8°C έως +35°C.

Αντοχή σε απόσπαση: 4,5N/mm², μετά από 48 ώρες (Μέτρηση σε σκληρά ξύλα).

Θερμοκρασιακή αντοχή σε πρέσα: Έως 110°C για 2 ώρες.

Αφλεκτο, άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.



Κατανάλωση

50-250g/m².

Αποθήκευση

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Οδηγίες Προφύλαξης

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

Περιέχει

1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνι.



50kg



25kg



5kg



1kg



1/2kg