



RF05 Poly-V

Έτοιμη προς χρήση βαρέως τύπου κόλλα PVC grey, σε εύχρηστη συσκευασία με ειδικό πινέλο.

Κατάλληλη για συγκολλήσεις πλαστικών σωλήνων υδρεύσεως, αποχετεύσεως, διατομής έως και 300mm και αντοχής 12 Atm. πίεση.

Πλεονεκτήματα

- Δημιουργεί ισχυρότατες συνδέσεις μεταξύ σωλήνων και εξαρτημάτων
- Έχει μεγάλη δύναμη συγκόλλησης, έτσι ώστε να τη κάνει να είναι ανθεκτική σε κρύο και βραστό νερό.
- Αντοχή στη γήρανση
- Αντοχή στις υψηλές πιέσεις

Διαδικασία Εφαρμογής

Αφού καθαρίσουμε τα προς συγκόλληση άκρα των σωλήνων από σκόνης, λάδι, λίπη με ένα καθαρό πανί εμποτισμένο με ασετόν, απλώνουμε ισόπαχο στρώμα κόλλας και στις δυο επιφάνειες και αμέσως (μέγιστος χρόνος 2 λεπτά) ενώνουμε τα προς συγκόλληση μέρη. Τα συγκολληθέντα άκρα πρέπει να μείνουν σταθερά για 15 τουλάχιστον λεπτά. Η τελική δοκιμή σε πίεση μεγαλύτερης της πίεση λειτουργίας να γίνει μετά την πάροδο 24 ωρών, προκειμένου η κόλλα να έχει αποκτήσει την πλήρη αντοχή της. Κλείνετε καλά το κουτί μετά τα χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή: Παστώδης

Απόχρωση: Γκρι

Ειδικό βάρος: 0,97±0,05kg/l.

Θερμοκρασία εφαρμογής από +8°C έως +35°C.

Κατανάλωση

Εξαρτάται από την διατομή των σωλήνων που πρόκειται να κολληθούν.

Συσκευασία

250 και 500ml.

Αποθήκευση

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται και να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C έως 35°C για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική κλειστή επιφάνεια, έτσι ώστε να μην χάνουν την εργασιομότητά τους λόγω εξάτμισης των διαλυτών που περιέχονται στο προϊόν.

Οδηγίες υγείας ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος

Επιβλαβές όταν εισπνέεται. Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα. Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Αποφεύγετε το κάπνισμα. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από παιδιά.

Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777.

Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.

