

## RT03 CRM R3

Ινοπλισμένο Επισκευαστικό κονίαμα πολλαπλών χρήσεων

Μετά την ανάμειξη του με το νερό, είναι ένα έτοιμο προς χρήση τσιμεντοειδούς βάσεως ρητινοκονίαμα, αποτελούμενο από ειδικά προσθετά και επιλεγμένα αδρανή. Εφαρμόζεται εύκολα σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες για μη δομητικές επισκευές σκυροδέματος προσδίδοντας λείο φινιρίσμα.

### Ιδιότητες

- Πολύ καλές μηχανικές αντοχές.
- Κατάλληλο για τοίχους και οροφές από σκυροδέμα.
- Υψηλή πρόσφυση στη κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια του σκυροδέματος.
- Πολύ καλή εργατικότητα
- Ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές μετά την επίτευξη των αντοχών του.
- Για επισκευές σε πάχος ως 20mm
- Σημειακές αποκαταστάσεις έως 50mm – πλήρωση κενών, φωλιών και μικρών στελειών.
- Επισκευή ρωγμών σε τοιχοποιίες.
- Διαμόρφωση άκαμπτων αρμών.

### Προετοιμασία υποστρώματος

Προσπατείτε η απομάκρυνση κάθε είδους από σαθρά υλικά, σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν την πρόσφυση. Πριν από την εφαρμογή του, η επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει να διαβρέχεται καλά. Για εφαρμογές σε ήδη υπάρχουσες επικαλύψεις δαπέδων ή τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά ενδείκνυται η εφαρμογή του ακρυλικού χαλαζακού ασαριού KINGS R15.

### Ανάμειξη, Οδηγίες εφαρμογής

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο νερό που αντιστοιχεί στην απαιτούμενη ποσότητα σκόνης. Για 25kg προσθέστε 4,25 – 4,75 λίτρα νερό ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε την σκόνη στο νερό. Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμεικτήρα για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Για μικρές ποσότητες μπορεί να γίνει η ανάμειξη και με το χέρι. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μορφή: Γκρι σκόνη
Απαίτηση σε νερό: 14,8% κ.β (3,7l για 25kg)
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος: 1,40±0,10kg/l
Φαινόμενο βάρος κονιάματος: 2,20±0,10kg/l
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 2 ώρες
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών: >30N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών: >10N/mm <sup>2</sup>
Πρόσφυση 28 ημερών σε σκυροδέμα: >1.5N/mm <sup>2</sup>
Περιεκτικότητα σε ιόντα κλωρίου: ≤0,05%
Τριχοειδής απορρόφηση νερού: ≤0.50Kg/m <sup>2</sup> h0.5
Κοκκομετρία D <sub>max</sub> : 0,6 mm



### Κατανάλωση

Περίπου 15kg/m<sup>2</sup>/cm πάχος στρώσης

### Συσκευασία

Διατίθεται σε σακιά των 5 και 25kg.

### Αποθήκευση

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

### Καθαρισμός

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό αμέσως μετά τη χρήση τους.

### Οδηγίες υγείας ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Είναι ερεθιστικό, περιέχει τσιμέντο, το οποίο όταν έρχεται σε επαφή με ιδρώτα ή παράγει μία ερεθιστική αλκαλική αντίδραση και αλλεργικές αντιδράσεις σε όσους έχουν προδιάθεση. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος συμβουλευτείτε το Τεχνικό Φυλλάδιο Ασφαλείας του προϊόντος.